



德国亚地斯

# PD SUPERACTIVE TILE ADHESIVE TDS

PD 德优强效型粘结剂

产品说明书



德优·德标工程  
PREMIUM DECORATION

# PD SUPERACTIVE TILE ADHESIVE TDS

## PD 德优强效型粘结剂

### 产品描述:

PD 德优强效型粘结剂为聚合物改性水泥基瓷砖粘结剂，德国配方引进，由高标号水泥、严选骨料、高品质合成树脂及特殊添加剂科学调配而成，久经考验。室内墙地面均可。砖型包括：玻化砖、炻质砖、陶质砖、大理石（非湿气敏感型）、玻璃马赛克等。适用基面：混凝土、普通砂浆抹面、砌砖面、轻质混凝土、水泥纤维板、石膏板等。

### 产品特点:

- ✓ 粘贴强度高
- ✓ 可贴玻化砖
- ✓ 优异抗滑移，可调整时长
- ✓ 批刮顺滑，揉压方便

### 适用范围:

- 适用于建筑物室内的墙面和地面
- 适用于各类常见的瓷砖、石材

### 基面处理:

基层必需坚实、平整，残留疏松介质，污染物等须清除干净，孔洞裂缝应予以补实。基层需具有足够的承载能力。瓷砖、石材背面也必须清理各种污染物及影响粘结的残留物。

### 搅拌:

在干净的容器内加入清水，再加入对应量的瓷砖胶，以机械搅拌的方式对材料进行搅拌，直至得到均匀无结块的浆料。静置数分钟后，再对浆料进行适当搅拌即可使用。

### 混合比例:

粉剂：清水=20 公斤：约 4.4 升。搅拌时禁止掺入其它材料。

以上加水量为我司根据标准搅拌机械在室温条件测试得到，不同搅拌机械会对加水量有所影响

### 施工:

将瓷砖胶浆料批刮在基层上，用适合规格的齿形刮刀梳理成均匀条状。在瓷砖、石材的背面批刮一层浆料后，将瓷砖、石材粘贴到批刮好浆料的基层上，并进行适当揉压，保证瓷砖、石材满浆及平整。

每次在基层批刮浆料的面积不超过 1 平方米，保证可在 30 分钟内完成粘贴。

至少养护 24 小时后，方可进行后续填缝施工。

施工温度应在 5℃-35℃ 范围内。温度越高，开放时间和桶中待料时间会缩短。

### 包装:

20kg/袋。

### 储存期:

保质期 12 个月（未开封），置于阴凉通风干燥处，避免冷冻。

### 安全使用须知:

- 避免产品粉尘吸入
- 避免眼睛和皮肤接触产品
- 使用时穿戴合适的防护装备
- 如接触到眼睛，皮肤，应立即用清水冲洗如有不适，请立即就医
- 禁止儿童接触

### 技术参数:

以下数据是在 23℃，相对湿度 50%RH 的标准实验室的环境下测得：

颜色	灰色
开放时间	约 30 分钟
桶中待料时间	约 120 分钟

### 免责声明:

产品型录及公司员工或代理商、经销商所提供的产品资料，皆是根据我们以往丰富的实务经验，诚挚地为客户解决工程问题。公司本着持续研发的一贯目标，在任何时刻我们将保有权利更新产品最新资料。我们也保证持续提供高品质的产品。然而，因本公司无法掌控工地现场或施工操作，故不承担由此造成的任何损失或损坏的相关责任。

（以下空白）