



德国亚地斯

# PD UNIVERSAL BEDDING T2T TILE ADHESIVE TDS

PD 德优全厚度粘结剂

产品说明书

# PD Universal Bedding T2T Tile Adhesive

## PD 德优全厚度粘结剂

### 产品描述:

PD 德优全厚度粘结剂由特种水泥、精选级配骨料, 高分子聚合物及特种添加剂组成。具有超强粘结力, 抗滑移性能, 以及出色的耐候性, 适用于各类常见基层, 适应厚贴、薄贴等不同施工厚度。有效避免瓷砖、石材翘曲, 空鼓等问题。加水搅拌使用即可。

### 产品特点:

- ✓ 厚贴薄贴均可
- ✓ 粘贴强度高, 抗滑移性能好
- ✓ 室内外通用, 亦可用于潮湿区域

### 适用范围:

- 适用于建筑物室内外的墙面和地面
- 适用于泳池及潮湿区域粘贴瓷砖、石材
- 适用于各类常见的瓷砖、石材

### 基面处理:

基层必需坚实、平整, 残留疏松介质, 污染物等须清除干净, 孔洞裂缝应予以补实。基层需具有足够的承载能力。瓷砖、石材背面也必须清理各种污染物及影响粘结的残留物。

### 搅拌:

在干净的容器内加入清水, 再加入对应量的瓷砖胶, 以机械搅拌的方式对材料进行搅拌, 直至得到均匀无结块的浆料。静置数分钟后, 再对浆料进行适当搅拌即可使用。

### 混合比例:

粉剂: 清水=20 公斤: 约 4.5 升。搅拌时禁止掺入其它材料。

### 施工:

将瓷砖胶浆料批刮在基层上, 用适合规格的齿形刮刀梳理成均匀条状。在瓷砖、石材的背面批刮一层浆料后, 将瓷砖、石材粘贴到批刮好浆料的基层上, 并进行适当揉压, 保证瓷砖、石材满浆及平整。

每次在基层批刮浆料的面积不超过 1 平方米, 保证可在 10 分钟内完成粘贴。

至少养护 24 小时后, 方可进行后续填缝施工。

施工温度应在 5℃-35℃ 范围内。温度越高, 开放时间和桶中待料时间会缩短。

### 包装:

20kg/袋。

### 储存期:

保质期 12 个月 (未开封), 置于阴凉通风干燥处, 避免冷冻。

### 安全使用须知:

- 避免产品粉尘吸入
- 避免眼睛和皮肤接触产品
- 使用时穿戴合适的防护装备
- 如接触到眼睛, 皮肤, 应立即用清水冲洗如有不适, 请立即就医
- 禁止儿童接触

### 技术参数:

以下数据是在 23℃, 相对湿度 50%RH 的标准实验室的环境下测得:

粘结原强度	>1MPa
浸水后粘结强度	>1MPa
冻融循环后粘结强度	>1MPa
抗滑移	<0.2mm

### 免责声明:

产品型录及公司员工或代理商、经销商所提供的产品资料, 皆是根据我们以往丰富的实务经验, 诚挚地为客户解决工程问题。公司本着持续研发的一贯目标, 在任何时刻我们将保有权利更新产品最新资料。我们也保证持续提供高品质的产品。然而, 因本公司无法掌控工地现场或施工操作, 故不承担由此造成的任何损失或损坏的相关责任。

(以下空白)