



德国亚地斯

PD SUPER FLEXIBLE ADHESIVE TDS

PD 德优超大板柔性粘结剂

产品说明书



德优·德标工程
PREMIUM DECORATION

PD Super Flexible Adhesive

PD 德优超大板柔性粘结剂

产品描述:

PD 德优超大板柔性粘结剂由特种水泥、精选级配骨料，高分子聚合物及特种添加剂组成。具有超强粘结力，抗滑移性能，极高的柔性以及极佳的耐候性，适用于各类常见基层。加水搅拌使用即可。

产品特点:

- ✓ 特别适用于超大尺寸的陶瓷薄板及岩板
- ✓ 极高的柔性和抗下滑性能
- ✓ 室内外通用，亦可用于潮湿区域

适用范围:

- 适用于建筑物室内外的墙面和地面
- 适用于混凝土、水泥砂浆找平层、水泥纤维板等多种刚性或柔性基层
- 可用于聚合物改性水泥基防水涂料上直接粘结瓷砖、石材、陶瓷大板及岩板等

基面处理:

基层必需坚实、平整，残留疏松介质，污染物等须清除干净，孔洞裂缝应予以补实。基层需具有足够的承载能力。瓷砖、石材背面也必须清理各种污染物及影响粘结的残留物。

搅拌:

在干净的容器内加入清水，再加入对应量的瓷砖胶，以机械搅拌的方式对材料进行搅拌，直至得到均匀无结块的浆料。静置数分钟后，再对浆料进行适当搅拌即可使用。

混合比例:

粉剂：清水=20 公斤：约 4.9 升。搅拌时禁止掺入其它材料。

施工:

将瓷砖胶浆料批刮在基层上，用适合规格的齿形刮刀梳理成均匀条状。在瓷砖、石材等的背面批刮一层浆料后，将瓷砖、石材粘贴到批刮好浆料的基层上，并进行适当揉压，保证瓷砖、石材满浆及平整。如铺贴大幅面薄板瓷砖，需在基层和板背面同时批刮粘结剂，在允许晾置时间内完成铺贴作业。

大幅面薄板瓷砖铺贴批刮粘结剂所使用的齿形镘刀建议在 10*10mm 以上，或使用特殊齿形的专用齿形镘刀。铺贴后可使用机械震动器，以提高满浆率。

大幅面薄板瓷砖的平整度调整和砖缝调整请使用调平器和砖缝调整器。

养护时间视温度、湿度等条件，确保大幅面薄板瓷砖铺贴，粘结剂干固后方可填缝。

施工温度应在 5℃-35℃ 范围内。温度越高，开放时间和桶中待料时间会缩短。

包装:

20kg/袋。

储存期:

保质期 12 个月（未开封），置于阴凉通风干燥处，避免阳光直射和淋雨。

安全使用须知:

- 避免产品粉尘吸入
- 避免眼睛和皮肤接触产品
- 使用时穿戴合适的防护装备
- 如接触到眼睛，皮肤，应立即用清水冲洗如有不适，请立即就医
- 禁止儿童接触

技术参数:

本品可完全满足 JC/T547-2017 和 EN12004 中 C2TES1 等级

免责声明:

产品型录及公司员工或代理商、经销商所提供的产品资料，皆是根据我们以往丰富的实务经验，诚挚地为客户解决工程问题。公司本着持续研发的一贯目标，在任何时刻我们将保有权利更新产品最新资讯。我们也保证持续提供高品质的产品。然而，因本公司无法掌控工地现场或施工操作，故不承担由此造成的任何损失或损坏的相关责任。

（以下空白）